






<b>DURALCHID GRUND AUTO 1K VOC</b>	
------------------------------------	--

<b>Descriere:</b>	<b>DURALCHID GRUND AUTO 1K VOC</b> este un produs de acoperire pe baza de rasini polivinil-butiralice, pigmenti anticorozivi, solventi organici <b>Utilizari tipice</b> Se utilizeaza ca prim strat de protectie anticoroziva a suprafetelor metalice exploatate in interior si exterior (in industria constructoare de masini, pentru reparatii auto, la protectia diverselor aparate, instalatii si utilaje). Nerecomandate pentru protectie in conditii de imersie continua sau stropiri repetate cu solventi agresivi.	
<b>Produse:</b>	<b>DURALCHID GRUND AUTO 1K VOC</b>	
<b>Structura de baza:</b>	Duralchid grund auto 1k VOC Duralchid diluant pentru grund	rasini polivinil-butiralice solventi organici
<b>Raport amestec:</b>	Gravimetric 100% vol Duralchid grund auto 1k VOC Max 40%l Duralchid diluant pentru grund	 100%vol.Duralchid grund Max. 40% Duralchid diluant pentru grund
<b>Vascozitatea de aplicare:</b>	17-20 s (DIN 4 la 20°C)	 17-20 s (φ 4 la 20°C)
<b>Tipul pistolului de vopsit duza si presiunea de lucru:</b>	Tip pistol  Pistol	Duza/ Presiune de lucru 1.2-1.8 mm 3-4 bar 
<b>Aplicare:</b>	Aplicati 1-2 straturi Intervalul de aplicare intre straturi: ud / ud.	
<b>Grosime film: uscat pe strat:</b>	10-20 μm	
<b>Consumul de material:</b>	Luand in calcul o eficienta de transfer de 70%, consumul teoretic este de 11 m <sup>2</sup> /l /strat Nota: Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii, variaza si trebuie luate in considerare suplimentar. Acestea depind de metoda de aplicare, forma, marimea si felul suprafetei vopsite..	
<b>Curatirea echipamentului:</b>	Se curata intreg echipamentul cu diluant imediat dupa utilizare.	
<b>Uscare:</b>  23 ± 2° C	Uscare totala: 30 minute - temperatura: 23 ± 2°	 30 min. 23 ± 2° C
<b>VOC:</b>	Teoretic VOC: Teoretic max 780g/l amestec gata de vopsit	
<b>Termen de valabilitate:</b>	Duralchid grund auto 1k VOC	24 luni
<b>Ambalare:</b>	Duralchid grund auto 1k VOC	Cutii metalice 1l
<b>Masuri SSM si SU:</b>	Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere a reziduurilor se vor face aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare, in functie de caracterizarea produsului.	