



Intaritor pentru Duralchid 2K VOC

Descriere:	Intaritor pentru Duralchid 2K VOC este o solutie de poliizocianati de natura alifatica, destinata folosirii in amestec cu Duralchid Email Auto 2K VOC. Folosirea Intaritor pentru Duralchid 2K VOC in amestec cu Duralchid Email Auto 2K VOC va conferi emailului Duralchid Email Auto 2K VOC o aplicare usoara, o buna intindere a filmului si proprietati mecanice conforme.	
Produse:	Duralchid email auto 2K VOC Intaritor pentru duralchid 2K VOC	
Structura de baza:	Intaritor pentru Duralchid 2K VOC	poliizocianati
Raport amestec:	Volume: 100% vol Duralchid Email Auto 2K VOC 33.3% vol Intaritor pentru Duralchid 2K VOC 20% Diluant pentru Duralchid 2K VOC	 Duralchid Email Auto 2K VOC
VOC:	Teoretic VOC: 550 g/l – produs ca atare	
Termen de valabilitate:	Intaritor pentru Duralchid 2K VOC	12 luni
Ambalaj, Depozitare:	Intaritor pentru Duralchid 2K VOC: Produsele pe baza de poliizocianati fiind foarte sensibile la umiditate, ambalajele trebuie sa se inchida etans pentru a putea evita patrunderea umiditatii atmosferice sau evaporarea solventilor. Depozitare - spatii uscate, aerisite, sigure, ferite de surse de foc radiatii solare si intemperii, la temperaturi intre 5-25°C.	Cutii metalice 0.33 l 
Masuri protectia muncii si PSI:	Doar pentru uz profesional. (Vezi fisa de securitate). Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere a reziduurilor se vor face aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare, in functie de caracterizarea produsului.	